

# ELDFAST LERA

## BRUKSANVISNING

Eldfast lera bidrar till att ugnstaket håller längre, samt att en jämnare värme erhålles i ugnen

En förpackning innehåller ca 4kg lera och ett paket svarvspån á 1kg.

**Punkt 1.** Blanda all lera och svarvspånet med vatten tills en tjock massa erhålles.

**Punkt 2.** Massan muras på hela ugnstaket så jämnt som möjligt (ca 10-15mm), tjockt lager.

**Punkt 3.** Låt kokplattorna och/eller ringarna vara borttagna under det första dygnet efter murningen.

**Punkt 4.** Efter tre dygn kan eldning påbörjas. Påbörjas eldning tidigare finns risk för sprickbildning i massan.

Viktigt! Eldning skall ske försiktigt de första gångerna.

Obs! Använd skyddshanskar.



Nordiska Skorstensprodukter AB

- säker teknik för nordiska skorstenar i 50 år



[WWW.NSPAB.SE](http://WWW.NSPAB.SE)