



PROBAU Isoleringsskum

Ekspanderende universalskum

Anvendelsesområder PROBAU Præcisionsskum anvendes til isolering, lukning og fyldning af vanskeligt tilgængelige revner og hulrum for at fuge, isolere eller udfylde.

PROBAU Præcisionsskum er en universalskum og kan anvendes mange steder:

- Isoleringsfugning ved vinduer og døre
- Tætning om rørgennemføringer
- Tætning og samling i brønde og kloaker

Produktbeskrivelse PROBAU Præcisionsskum er en 1-komponent hurtighærdnende polyuretanskum.

Leveres i dåser à 500 ml

Egenskaber

- Miljøvenligt drivmiddel – CFC-fri
- Hurtig hærdnende – hurtig skærbar
- Overmalbar
- Stort skumudbytte

Universal anvendelse:

- Isoleringsskum
- Brøndskumning
- Karmskumning
- Præcisionsskumning

Produktdata

Tekniske data

Type:	1-komponent PU-skum
Skumudbytte:	Ca. 25 liter
Klæbefri efter:	Ca. 20 minutter *
Skærbar efter:	Ca. 2 timer *
Hærdetid:	Ca. 24 timer *
Brandklasse:	B3 (DIN 4102)
Temperaturbestandighed:	-50°C til +90°C
Arbejdstemperatur:	+5°C til +30°C
Varmeledningsevne:	Ca. 0,03 W/m°C
Vandoptagelse:	Ca. 0,3% vol.

* Ved +20°C og 50% RF.

Brugsvejledning	Temperatur og fugtforhold: ▪ Påføringstemperatur: +5°C til +35°C ▪ PU-skum, som PROBAU Isoleringssskum skal efter udhærdning beskyttes mod påvirkning fra direkte sollys, idet solens UV-stråler nedbryder skummet. Tildækning/beskyttelse kan ske med trælist, fugemasse el. lign. ▪ Vær opmærksom på at ophærdningen sker ved optagelse af vanddamp fra luften Skumudbyttet og udhærdningshastigheden afhænger af temperatur og relativ luftfugtighed på brugsstedet. Alle ovenstående angivelser er således baseret på en temperatur på +20°C og relativ fugtighed på 50%. Ved andre temperaturer/luftfugtighed kan skumudbyttet ændres – særligt ved lav relativ fugtighed må påregnes nedsat skumvolumen.
Rengøring	Ventil og forlængerslange renses umiddelbart efter skumning ved at åbne ventilen, ved tryk på denne, mens dåsen holdes med ventilen opad. Pas på kun at påføre PROBAU Isoleringssskum hvor det skal indføres, idet skum efter udhærdning kun kan fjernes mekanisk. Frisk skum fjernes med Rensevæske.
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarheden ved tør og kølig og opretstående opbevaring i ubrudt emballage er 13 måneder fra produktionsdato. Dåserne skal altid opbevares opretstående.
Sikkerhed	Indeholder: 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig F+ Yderst brandfarlig R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med Huden R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kodenummer: 1-3 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: Handsker Særlige bestemmelser: Produktet er omfattet af AT's bekg. Nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater Produktet kræver særlig uddannelse.