

CascoFlex



Klassiskt golv- och vägglim för de flesta typer av plastmattor. Passar för montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

- Till de flesta golvmaterial
- Bra klubb och lång monterings tid
- Innehåller ej lättflyktiga lösningsmedel eller APEO (alkylfenoletoxylat)
- EC1-klassat

TEKNISK DATA

Typ: Akryl/copolymer dispersion.

Färg: Beige.

Konsistens: Smidig, tixotropisk.

Viskositet: Ca 60 000 mPa, Brookfield RVT, 6 10 rpm, +25°C.

pH: Ca 7,3.

Densitet: Ca 1 340 kg/m³.

Torrhalt: Ca 72 %.

Lösningsmedel: Vatten.

APPLIKATIONS DATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C.

Verktyg: Casco limspridare 6108, 6109 och 6121. Byt limspridare regelbundet för att få rätt åtgång och bra vidhäftning.

Monteringstid: Våtlimning, 0 – 30 minuter.

Häftlimningen 30 – 120 minuter. Varierar beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Frostkänslig

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter skall alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt torka bort med tygtrasa och tvätta med rengöringskräm. Redskap rengörs med tvål och vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Sugande underlag

Följ AMAHus 11. Före mattläggning se till att underlaget är rent, torrt, jämnt, starkt och dammfritt. Mätning av fukt ska ske enligt GBK fuktkontroll, se rbk.nu.

1. Applicera limmet med en lämplig limspridare 6108, 6118 eller 6121, beroende på lämplig limmängd. Använd inte mer lim än vad som krävs för att få en god övervätning inom rekommenderad öppentid.
2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. Anpassa vältvikt efter mattmodell.
3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket god.
4. Säkerställ läggning och efter gnid för att undvika blåsor.

Icke sugande underlag

Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, starkt och dammfritt. För bästa resultat rekommenderas först spackling av golvet med Casco Spackel eller likvärdigt, i en tjocklek om 2 – 3 mm. limning sker därefter enligt rekommendationer för sugande underlag. Genom att först prima/spackla blir limning och resultat bättre. Om detta inte är möjligt är det viktigt att låta vattnet i limmet dunsta så mycket som möjligt innan läggning och gnid/vält ytan.

1. Applicera limmet med tandad spackel 6108, 6118 eller 6121 beroende på lämplig limmängd. Lägg ner mattan i ett vått lim, dra sedan upp mattan och låt limmet torka ca 10 – 20 minuter.

2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält.
3. Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är mycket god.
4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.

Rekommenderad limmängd

Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
Homogen PVC	4 – 5 m ² /l	5 – 6 m ² /l
PVC-matta med baksida	4 – 5 m ² /l	5 – 6 m ² /l
Linoleum	3 – 4 m ² /l	3 – 4 m ² /l
Textila mattor	2 – 3 m ² /l	4 – 5 m ² /l

Vid limning av mattor med slipad baksida är det viktigt för bästa resultat att alltid limma som vid våtlimning.

Att beakta

Relativ fuktighet (RF) i underlaget får vara maximalt 85 %. Följ anvisningar i AMAHus – 11. Följ även GBRs rekommendationer.

FÖRPACKNING

- 10 liter
- 5 liter
- 3 liter
- 1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se